RENOFORM MF 332

Fluido lubricante

Descripción

El RENOFORM MF 332 es un aceite puro no soluble para el conformado de aluminio.

Aplicación

El RENOFORM MF 332 es un producto especialmente formulado para operaciones de deformación del aluminio:

- Trefilado: el RENOFORM MF 332 se utiliza en reducciones pequeñas en el trefilado de hilo fino y especialmente para el que deba ser esmaltado.
- Embuticiónes medias y profundas tales como: barriles de cerveza, lecheras, menaje, pantallas luminosas, etc.
- Estampación en frío: casquillos, remaches, vainas, etc.
- Estirado de tubo y perfil: antenas de televisión, conducciones para riego, etc.

Beneficios / Ventajas

- El RENOFORM MF 332 es un producto con una gran capacidad lubricante y por lo tanto su empleo conlleva una mayor duración de matrices e hileras
- La alta untuosidad de RENOFORM MF 332 facilita el deslizamiento uniforme del material y garantiza con ello excelentes acabados superficiales.



FLES-AM/09.02

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 — AENOR Empresa Registrada ER-0164/1994

La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación.

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
C/ Ferralla, 27
Polígono Industrial San Vicente
08755 Castellbisbal (Barcelona)
www.fuchs.es

DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
GESTIÓN PEDIDOS
Tel.: 902 21 71 71
Fax : 937 730 293/297
e-mail: dac@fuchs-oil.com

ASISTENCIA TÉCNICA
Tel.: 937 730 267
Fax : 937 730 296
e-mail: fuchs.solutions@fuchs-oil.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

Valores Típicos: RENOFORM MF 332

Características	Unidad	Valor	Norma
Aspecto		Líquido límpido	
Color		Marrón	
Densidad 20ºC	g/ml	1,05 - 1,08	ISO 3675
Viscosidad 40ºC	mm²/sg	32	ISO 3104
Punto de inflamación	ºC	> 170	ISO 2592
Corrosión al aluminio		Negativo	
Indice de saponificación	mg KOH/g	> 18	ISO 6293

Modo de Empleo

El RENOFORM MF 332 debe utilizarse puro, tal como se suministra sin mezclar con agua ni otro tipo de diluyente. Puede aplicarse por: recirculación, pulverización, rodillos y pincel.

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE)

La información relevante relativa a HSE está contenida en la Ficha de Seguridad.

Recomendamos su lectura antes de la utilización del producto.

La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación.

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
C/ Ferralla, 27
Polígono Industrial San Vicente
08755 Castellbisbal (Barcelona)
www.fuchs.es

DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
GESTIÓN PEDIDOS
Tel.: 902 21 71 71
Fax : 937 730 293/297
e-mail: dac@fuchs-oil.com

ASISTENCIA TÉCNICA
Tel.: 937 730 267
Fax : 937 730 296
e-mail: fuchs.solutions@fuchs-oil.com